

PRODUCT ADVIESBLAD

Soft Distemper

Alle verf van Farrow & Ball is op waterbasis, waardoor ze niet sterk ruiken, een lage VOC-waarde (Volatile Organic Compounds of Vluchtige Organische Stoffen) hebben en snel drogen. Bovendien hebben ze de hoogst mogelijke A+-score voor luchtkwaliteit binnenshuis volgens het onafhankelijk uitgevoerde Franse Besluit inzake luchtkwaliteit binnenshuis nr. 2011-321 – Arrêté April 2011.

Productoverzicht:

Een traditionele, zeer ademende, poederachtige finish voor gebruik op delicaat decoratief pleisterwerk van plafonds en muren binnenshuis. Eenvoudig van pleisterwerk te verwijderen. Niet afwasbaar of afneembaar.

Verkrijgbaar in: 5 Litre

Ga alstublieft naar farrow-ball.com om de beschikbaarheid van kleuren te zien. Beschikbaar voor direct bestellen op farrow-ball.com, bij ons Klantenservice team via sales@farrow-ball.com of via +44 (0) 1202 876141 en in showrooms en geselecteerd leveranciers wereldwijd.

Voordat u begint met schilderen:

Om het beste uit de afwerkingen van Farrow & Ball te halen, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw oppervlak goed is voorbereid. Slechte voorbereiding is de hoofdoorzaak van de meeste verfproblemen. Oppervlakken moeten in goede staat zijn, schoon, droog en vrij van oppervlakteverontreinigingen, zoals vuil, stof, vet, schimmel en los/broeibaar materiaal. Het oppervlak moet ook licht geschuurd worden om een lichte structuur te creëren voor een betere hechting. Daarna moet eventueel overgebleven stof weggeveegd worden.

Sommige muren en plafonds hebben een hoge pH-waarde, vooral die welke zijn gepleisterd met kalk of waarop verf op silicaat- of mineraalbasis is aangebracht. Hiervoor is een speciale afwerking nodig, omdat de afwerkingen van Farrow & Ball alleen geschikt zijn voor oppervlakken met een pH-waarde van minder dan 10. Als u twijfelt, kunt u de pH-waarde van het oppervlak testen door het vochtig te maken met water en lakmoespapier te gebruiken. Ook keukens, badkamers en andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid verdienen speciale aandacht. Temperatuurverschillen kunnen namelijk condensatie veroorzaken. Als de verf niet volledig is uitgehard, kunnen er oppervlaktedefecten ontstaan.

Gezond- en veiligheidsavies:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on en mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees het etiket voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

Kleurnauwkeurigheid:

Controleer de kleur voordat u met schilderen begint zorgvuldig daar Farrow & Ball zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele kosten die voortvloeien uit het aanbrengen van een incorrecte kleur. Controleer, wanneer u meerdere blikken van dezelfde kleur gebruikt, of de serienummers identiek zijn of meng de verschillende blikken verf voordat u met schilderen begint. Roer de verf voor gebruik goed door. Houd er rekening mee dat verschillende applicatietools (bijv. kwast, roller, spray) een klein visueel verschil in de uiteindelijke kleur kunnen geven. Wanneer u een kamer in dezelfde kleur wilt schilderen, kunt u het beste op alle oppervlakken dezelfde afwerking gebruiken. Dead Flat, Modern Emulsion, Flat Eggshell en Modern Eggshell zijn geschikte afwerkingen voor het schilderen van meerdere oppervlakken in dezelfde kleur.

Reinigen vóór het schilderen:

Voor de beste resultaten zorgt u ervoor dat uw oppervlak, gereedschap en product schoon zijn voordat u begint. Voor de meeste oppervlakken raden we aan om een verdunde Sugar Soap-oplossing te gebruiken, volgens de instructies van de fabrikant. Wij raden het gebruik van oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen of sterk alkalische oplossingen af, omdat deze de hechting kunnen beïnvloeden. Na het reinigen het oppervlak met een vochtige doek afnemen en laten drogen. Wanneer u een nieuw blikje verf opent, zorg er dan voor dat er geen stof of vuil uit het deksel in de inhoud valt. Als u een blikje verf opnieuw gebruikt, raden wij u aan het uit te zeven. Zorg ervoor dat uw gereedschap schoon is, inclusief uw roerstaafje, en we raden u aan uw kwast of roller vochtig te maken en vervolgens overtollig water te verwijderen voordat u de verf erop aanbrengt.

Schilderen met Soft Distemper:

Geen onderlaag nodig. Verdunning: onze Soft Distemper dient met minimaal 10% water verdund te worden. Op plafonds met een ongelijkmatige porositeit kan het noodzakelijk zijn om het product meer te verdunnen; dit zorgt voor een betere vloeibaarheid en minimaliseert de kans op kleurverschil. Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere onzuiverheden is. Schilderen op onstabiele verflagen kan resulteren in het schilferen of bladderen van de verf. Onbehandelde oppervlakken - Nieuwe kalkpleister oppervlakken dienen gedurende 4-5 weken volledig uit te harden voordat de verf wordt aangebracht. Met distemper behandelde ondergronden - verwijder de bestaande laag distemper door deze grondig te reinigen. Schenk speciale aandacht aan de richels van delicaat lijstwerk en laat goed drogen. Plafonds van pleisterwerk die zout bevatten kunnen nieuwe verflagen aantasten en blaren gaan vertonen. Het gebruik van Farrow & Ball Soft Distemper laat het plafond ademen en houdt het probleem doeltreffend onder controle. Structureel beschadigde oppervlakken - vul of repareer eventuele scheuren of los pleisterwerk met een geschikt vulmiddel. Farrow & Ball adviseert u geen moderne vulmiddelen op kalkpleister te gebruiken daar deze vocht vasthouden en te hard zijn. Dit resulteert in scheuren en een ongelijkmatige porositeit. Belangrijke punten: Gezien de traditionele aard van Farrow & Ball Soft Distemper kunnen er geen moderne verflagen op dit product worden aangebracht. Soft Distemper wordt op de traditionele manier vervaardigd met hoogwaardige pigmenten en zal daarom geringe variaties in kleur vertonen. De porositeit en het vochtgehalte van het te behandelen oppervlak kan de kleur beïnvloeden en leiden tot kleurverschil.

Zachte hondenziekte aanbrengen op plafonds en ingewikkelde gipslijsten met een kwast:

Roer de verf voor gebruik goed door. Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere onzuiverheden is. Opmerking: de verf kan gaan bladderen of schilferen wanneer u verf aanbrengt op een onstabiele laag - dit kunt u vermijden door eventuele losse verflagen weg te schuren voordat u met schilderen begint. Breng de verf met behulp van een synthetische kwast met een fijne punt in verticale richting aan en strijk deze vervolgens in horizontale richting uit. De laatste laag strijkt u in één richting uit om zichtbare kwaststreken en -patronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

Hoe Soft Distemper op plafonds en ingewikkelde gipslijsten met een roller aan te brengen:

Wij raden het niet aan Soft Distemper met een roller op grote oppervlakken zoals muren en plafonds aan te brengen, omdat een licht ribbelige structuur (sinaasappelhuid) kan ontstaan.

Vorbereiding voor spuiten:

Wanneer verf van Farrow & Ball met een verfspuit op een oppervlak wordt aangebracht, moet er rekening mee worden gehouden dat de kwaliteit van de resulterende afwerking slechts zo goed kan zijn als het oppervlak waarop de verf wordt aangebracht. De meeste oppervlakken zullen moeten worden gereinigd en ontvet, voorbereid met vlakplamuur en geschuurd, om vervolgens te worden voorzien van de juiste primer of undercoat. Om een glad, vlak oppervlak te creëren waarop je de Farrow & Ball-finish van jouw keuze met een verfspuit gaat aanbrengen, is het ook raadzaam om tussen verflagen in nog even te schuren met heel fijn schuurpapier. Het kan nodig zijn dit proces meerdere keren te herhalen om het oppervlak voldoende geschikt te maken voor het gewenste type afwerking.

Instelling spuitapparatuur:

Airless verfspuiten: De beste resultaten kunt u behalen met een typische opstelling van een 410 spuitmondtip en een van 180 bar luchtinjectiedruk. Let op: dit zijn typische instellingen voor de meeste Airless verfspuitsystemen. Er zal enige aanpassing nodig zijn van de luchtdruk ten opzichte van de spuitmond, afhankelijk van het merk en model van het gebruikte Airless verfspuitapparaat.

Afplaktape:

Afplaktapes zijn beschikbaar in verschillend kleefkracht niveaus. Gebruik altijd een afplaktape van goede kwaliteit, geschikt voor jouw decoratieproject. Sommige afplaktapes bevatten gepatenteerde 'paint locking' technologie, die een superieur resultaat kunnen geven. Verwijder de afplaktape terwijl de verf nog een beetje nat is door er voorzichtig en langzaam aan te trekken onder een hoek van 45°. Als de afplaktape er te lang op blijft zitten, kan het nodig zijn om de rand bij te snijden met een scherp mes.

Andere product toepassingen:

Mocht u Farrow & Ball producten voor doeleinden willen gebruiken die hier niet vermeld zijn, neem dan voor advies contact op met onze Afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141 of stuur een mail naar customer.services@farrow-ball.com. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Bewaaradvies:

Dit is een product op waterbasis en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturomstandigheden. We bevelen aan het product binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verslechtering van de inhoud of verpakking na deze datum. Dit product bevat bewaarmiddelen om het onder normale omstandigheden te beschermen tegen bederf. Om contaminatie te minimaliseren en een maximale houdbaarheid te garanderen, bevelen we aan het product voor gebruik in een schone verfketel over te gieten en alle instrumenten voor en na elk gebruik grondig te reinigen. Herhaaldelijk openen en gebruiken van de pot kan het risico op microbiële besmetting vergroten; daarom bevelen we aan dit tot een minimum te beperken om de houdbaarheid van het product te maximaliseren.

Milieuadvies en afvalverwerking:

Voorkom lozing in het milieu. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Verfresten/verfblikken afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke/nationale richtlijnen. Neem voor advies contact op met uw plaatselijke milieudienst. Metalen blikken kunnen gerecycled worden.

Reinigen:

Verwijder zoveel mogelijk verf uit de kwasten. Reinig kwasten met warm zeepsop.

Schoonmaken:

Soft Distemper is niet afwasbaar of afneembaar. De matte finish van bepaalde kleuren kan na het reinigen enkele lichte beschadigingen of krassen vertonen. Voor aan slijtage onderhevige oppervlakken gebruikt u Farrow & Ball Modern Emulsion.

Donkere randen:

Soft Distemper geeft een matte afwerking, voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van donkere kleuren. Houd altijd een natte rand wanneer u schildert omdat zo een probleem als "Flashing" (een aureooleffect waar twee randen verf samenkomen) voorkomen kan worden.

Technische informatie:

Formulering: Een waterige dispersie van pigmenten in gezuiverd collageen.

Vermijd schilderen bij temperaturen van lager dan 10°C of bij extreme hitte van meer dan 30°C.

Dekking (m²/l per laag): Tot 13

Droogtijd: Droogt binnen 2 uur.

Glansgehalte: 2%

Aanbevolen aantal lagen: 1*

* Donkere/sterkere kleuren kunnen extra lagen nodig hebben. Opmerking: de vermelde droog- en overschildertijden zijn gebaseerd op toepassingen onder normale omstandigheden - de droogtijd kan langer zijn in koele en/of vochtige omgevingen. Bij donkere verfkleuren kan het langer duren om volledig te drogen.

Dichtheid: 1.2 - 1.4 g/cc

Natte laagdikte: 80 - 120 µm

Applicatie luchtvochtigheid: < 80 % RH

Substraat vochtgehalte: Gipswanden en plafonds = <0,5%

Substraat pH: Tot 14

Natte slijtklasse: Geen classificatie

Informatie omtrent het VOS-gehalte:

EU maximum toegestane waarde voor dit product (cat. A/[a]): 30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS



Doorlaatbaarheid voor vloeibaar water volgens DIN EN 1062-3 (w₂₄ [kg/m²√24h]):

1.48 (Klasse I, limiet >0.5). Dit is de mate waarin het watervolume per 1m² gedurende een periode van 24 uur door de verflaag wordt opgenomen. Hoe lager de w₂₄ waarde, hoe hoger de waterdichtheid van de verflaag. De mate van wateropname door verf wordt in categorieën onderverdeeld, variërend van Klasse I tot Klasse III. Klasse I geeft in dit geval een lage waterdichtheid aan.

Neem contact met ons op:

Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141, via mail sales@farrow-ball.com, of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden. Geïmporteerd in de EU door Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Disclaimer:

De informatie in deze specificatiebladen en technische adviezen – mondeling, schriftelijk of op basis van tests – wordt uitsluitend ter begeleiding verstrekt en te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie, aangezien de toepassingsvaardigheid en de omstandigheden op locatie buiten onze controle liggen. Dit advies is gebaseerd op onze eigen tests van Farrow & Ball-verven en primers & onderlagen om de beste resultaten te behalen op de beschreven oppervlakken, omstandigheden en toepassingen. Wij kunnen geen enkele garantie geven voor het gebruik van onze producten op andere oppervlakken, onder andere omstandigheden of voor andere toepassingen dan hier vermeld. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant, gebruiker of voorschrijver om te bepalen of een product geschikt is voor het beoogde doel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit dergelijk gebruik, anders dan tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Issue Date: 14/05/2026